

Preparación de la superficie



CONCRETE BONDING AGENT

Southcrete 45

Southcrete 45 Concrete Bonding Agent es una emulsión de acetato de polivinilo que se puede utilizar como imprimación para unir varios sustratos como estuco de concreto, ladrillo y piedra. El agente de unión también se puede usar como aditivo directo en lugar de agua en mezclas de cemento Portland / arena para controlar la hidratación y evitar la pérdida de humedad.

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

USOS:

Primer Concrete Bonding Agent puede ser usado sobre bloque de concreto, concreto losas, piedra, ladrillo, estuco, ceniza bloque, tablero de respaldo cementoso y otros sustratos de mampostería similares. Como un aditivo para el conjunto seco preparado de fábrica morteros no modificados para aumentar el fuerza de enlace e impacto, así como resistencia al congelamiento-descongelamiento Use sin diluir para la fuerza máxima.

LIMITACIONES:

No recomendado para uso en piscinas o áreas húmedas. No aplique donde haya presión hidrostática.

PREPARACIÓN:

Las superficies deben estar libres de humedad, aceite, cera, polvo, alquitrán, agentes de curado de pintura o endurecedores de superficie. Todos los materiales y las áreas deben permanecer por encima de 50 ° F (10 ° C) o por debajo de 100 ° F (38 ° C) 24 horas antes y 72 horas después de la colocación.

SOLICITUD:

Aplique agente adhesivo a la superficie con ya sea con brocha, rodillo o rociador apropiado equipo dejando un abrigo delgado y uniforme sobre la

superficie. Aplicar mortero sobre agente de unión cuando la película se convierte horterá o dentro de varias horas.

LIMPIAR:

Limpiar las manos, herramientas y contenedores con agua tibia y jabonosa

CURACIÓN:

Mientras Concrete Bonding Agent será "Horterá" al tacto dentro de los quince a veinte (15-20) minutos, cura mínima se alcanza en dos a cuatro (2-4) horas. El tiempo total de secado puede variar de acuerdo con condiciones atmosféricas.

COBERTURA:

Hasta 400 pies cuadrados por galón de EE. UU. En superficies suaves.
250 a 300 pies cuadrados por galón de EE. UU. En superficies rugosas.

DURACION:

Hasta un (1) año a partir de la fecha de fabricación en contenedor cerrado.

EMBALAJE:

1 galón (3.78 litros)
5 galones (18.9 litros)

ADVERTENCIA:

Lávese bien las manos después de manipular y antes de fumar o comer. No haga tomar internamente MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS. CAS 7732-18-5, 9003-20-7, 25213-24-55.

GARANTÍA:

SGM Inc. garantiza que este producto funcionará de acuerdo con su uso previsto durante un período de un año a partir de la fecha de fabricación. Cualquier reclamo por producto defectuoso debe enviarse

por escrito a SGM Inc. y se deben proporcionar muestras de defectos. La única obligación de SGM Inc. será reemplazar cualquier producto que SGM Inc. determine como defectuoso. EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO, SGM INC. NO HACE OTRA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO, SGM INC. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO MODO. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SGM INC. SERÁ REEMPLAZAR CUALQUIER PRODUCTO DETERMINADO POR SGM INC. POR SER DEFECTUOSO.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, que incluye información más detallada, documentación del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y disposiciones para la inspección y supervisión del lugar de trabajo, está disponible comunicándose con el Departamento de Servicios Técnicos de SGM.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc