

Preparación de la superficie

SAND TOPPING

Mezcla de acabado de arena / cemento lista para usar.



FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

DATOS TÉCNICOS ESTÁNDARES APLICABLES

ASTM International (ASTM)
CUMPLE CON ASTM C387
Especificación estándar para
materiales combinados secos y
combinados para mortero y concreto.

La mezcla SGM Sand Topping
excede los requisitos de resistencia
a la compresión para morteros de
alta resistencia según ASTM C387
Resistencia a la compresión típica:
Mayor de 2,500 psi a los 28 días.

Nuestro material está probado y
certificado por laboratorios
independientes. Todos los datos se
proporcionan de buena fe, sin embargo,
nos reservamos el derecho de cambiar
los productos y las especificaciones
sin previo aviso. SGM aconseja a las
partes interesadas que se satisfagan
en cuanto a la exactitud de cualquier
información y que busquen la
certificación, si corresponde.

USOS:

Para reparar concreto, rellenar grietas
y cubrir el concreto.

SOLICITUD:

Las superficies deben estar limpias
de materia extraña, pintura de grasa
y aceite. Use el agente de unión de
concreto antes de la aplicación de
Sand Topping sobre superficies de
concreto o mampostería existentes
para asegurar una buena unión
mecánica.

MEZCLA:

Mezcle aproximadamente 6-9 pt. (2.8-
4.3 L) con agua potable limpia a la
consistencia deseada del plástico a
través del tipo de barril mecánico o
mezclador de mortero.

COBERTURA:

Aproximadamente, y 14 pies cuadrados
a 1/2 espesor por bolsa de 60 lb.

CURACIÓN:

El tiempo de curado varía según las
condiciones atmosféricas y del sitio de
trabajo.

LIMPIEZA:

Uso agua tibia y jabón.

VIDA ÚTIL:

Úselo dentro de los 12 meses
posteriores a la fecha de fabricación.

ADVERTENCIA:

El producto es alcalino en contacto con
el agua. Use una paleta para mezclar
para evitar salpicaduras en los ojos
o el contacto con la piel. Durante la
mezcla o la aplicación, evite el contacto
con los ojos. En caso de contacto,
inunda los ojos repetidamente con

agua y LLAMA AL MÉDICO. Lávese
bien después de la manipulación y
antes de fumar o comer. No lo tomes
internamente CONTIENE SÍLICE
LIBRE NO RESPIRAR POLVO.
La exposición prolongada al polvo
puede causar enfermedad pulmonar
retrasada (silicosis). Use máscara
aprobada por NIOSH para polvo de
sílice. TODOS LOS PRODUCTOS
BASADOS EN CEMENTO PORTLAND
PUEDEN CONTENER CANTIDADES
DETECTABLES DE QUÍMICOS
CONOCIDOS EN EL ESTADO DE
CALIFORNIA COMO CAUSANTES
DE CÁNCER, DEFECTOS DE
NACIMIENTO U OTROS DAÑOS
EN LA REPRODUCCIÓN.
ESTO ES DE CONFORMIDAD
CON LA PROPUESTA 65.

GARANTÍA:

SGM Inc. garantiza que este producto
funcionará de acuerdo con su uso
previsto durante un período de un
año a partir de la fecha de fabricación.
Cualquier reclamo por producto
defectuoso debe enviarse por escrito
a SGM Inc. y se deben proporcionar
muestras de defectos. La única
obligación de SGM Inc. será la de
reemplazar cualquier producto que
SGM Inc. determine como defectuoso.
EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO
EN ESTE DOCUMENTO, SGM
INC. NO OTORGA NINGUNA
OTRA GARANTÍA DE NINGÚN
TIPO, INCLUYENDO CUALQUIER
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD
O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR. EN NINGÚN CASO,
SGM INC. SERÁ RESPONSABLE
POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO
O NATURALEZA, YA SEA POR
CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO

MODO. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SGM INC. SERÁ REEMPLAZAR CUALQUIER PRODUCTO DETERMINADO POR SGM INC. POR SER DEFECTUOSO.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, que incluye información más detallada, documentación del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y disposiciones para la inspección y supervisión del lugar de trabajo, está disponible comunicándose con el Departamento de Servicios Técnicos de SGM.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc